

Cikkszám: H 53510

ZIB 10**Büsscher
Hoffmann****Büsscher & Hoffmann GmbH**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gewerbegebiet Fabrikstraße

Fabrikstraße 2, A-4470 Enns

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Fax: +43 (7223) 823 23-42

E-Mail: office@bueho.at

Web: www.bueho.at

Termék: elasztomerbitumenes lemez üvegfátyol hordozóval**Felső oldal:** zöld PP fátyol 10 cm szélességben öntapadó toldósávval (lehúzható fólia)**Alsó oldal:** finomhomok hintés 10 cm szélességben öntapadó toldósávval (lehúzható fólia)**Felhasználás:** alátétlemez magastetőhöz. Esőbiztos lemez az ÖNORM B41119 6.1.1 szerint**Alkalmazás:** Rejtett szegezés (mechanikai rögzítés) az átfedéses toldásokban. Hosszirányban a toldás min. 10 cm (közepes termikus aktivitás alkalmazható), a végtoldások min 10 cm átfedéssel készülnek, ill. a megfelelő ragasztószalagokkal le kell ragasztani. Alátétlemez bitumenes zsindelyhez.**Megjegyzés:** A termék felhasználásakor a vonatkozó szabványok, előírások és a technika jelen állásában érvényes ajánlások betartandók.**Csomagolás:** 20 tekercs raklaponként, vagyis 20 x 25 m² = 500 m² raklaponként

Terméktulajdonságok	Vizsgálati mód / Minősítés	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	25,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,0
Egyenesség (kardosság) 10 méteren	EN 1848-1	mm/10m	<20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m ²	1,2 (±0,1)
Vastagság	EN 1849-1	mm	1,2 (±0,1)
Vízzáróság	EN 13859-1	osztály	W1
Tűzveszélyességi besorolás	EN 13501-1	osztály	E
Szakítószilárdság (H/K)	EN 12311-1	N/50mm	470/320 (±100/±100)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	3/3 (±1/±1)
Továbbszakító ellenállás (H/K)	EN 12310-1	N	120/120 (±25/±25)
Mérettartás	EN 1107-1	%	≤ 3,0
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-25
Hőállóság	EN 13859-1	°C	100
Légzáró képesség	EN 13859-1	-	NK
Vízzáróság mesterséges öregítés után	EN 13859	osztály	NK
Szakítószilárdság mesterséges öregítés után	EN 13859	N/50mm	NK
Páradiffúziós ellenállás $S_d = \mu \cdot d$	EN 1931	m	NK

NK = nincs követelmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.

A Büsscher & Hoffmann alátét lemezeinek ellenőrzése a BARUTOP és a BARUPLAN modifikált bitumenes lemezekkel együtt történt. Más gyártó bitumenes lemezeivel való beépítés csak a Büsscher & Hoffmann egyetértése után történhet.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Raktározási tulajdonságok: A bitumen és polimerbitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.